



283003, РФ, ДНР, г. Донецк, проспект Дзержинского, 4

Тел.: +7 949 615 19 26, e-mail: diabazit1@bk.ru,

www.donzkm.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5

ПОРОШОК КИСЛОУПОРНЫЙ

(мука диабазовая)

ТУ У 08.1- 36936059-002:2019,

соответствует ТУ 21 УССР 220-79

Применяется для приготовления кислотоупорных замазок на основе жидкого стекла, используемых в качестве вяжущего состава при облицовке поверхностей химической аппаратуры кислотоупорными плитками, кирпичом, блоками, а также для получения кислотоупорных бетонов и растворов.

Номер партии: 5

Фасовка: биг-бег 1000 кг±1%

Дата изготовления: 05.03.2023

Вагон №

Вес НЕТТО: 100 тонн

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Наименование показателя	№ сетки по ГОСТ6613-86	
	1,6	0,063
Остаток на сите по массе, %	0,3	42,2

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически
Кислотостойкость, (%):		
- к серной кислоте	97	97,2
- к уксусной кислоте	97	97,1
- к азотной кислоте	95	94,95
- к ортофосфорной кислоте	94	94,1
- к соляной кислоте	90	91
Влажность, (%)	не более 0,2	0,2
Плотность кислотоупорного порошка, при влажности не более 0,2 %, (кг/м³)	1500-1700	1620
Массовая доля окислов (%):		
- SiO ₂	45-70	58
- CaO	6-22	8
- MgO	7-17	10
- Al ₂ O ₃	7-14	11
- FeO+Fe ₂ O ₃	15-22	15
- прочие	не более 20	3

Заключение: порошок соответствует ТУ У 08.1- 36936059-002:2019.

Срок годности – неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Условия хранения – согласно Ж2 ГОСТ 15150.

Главный технолог

И.С. Бельский

Старший лаборант

В.П. Вербовой